



MICRO-PRIMER VENEZIANO

Descrizione del prodotto

Fondo ancorante semicoprente microgranulare da applicare a penello o a rullo come fondo generico per applicazioni di decorativi in generale anche a base di calce (granulometria massima 150 micron).

Campo d'impiego

Primer micro-granulare per interni ed esterni.

Caratteristiche del prodotto

MICRO-PRIMER VENEZIANO è un prodotto innovativo, appositamente studiato per superfici che necessitano di una condizione di forte ancoraggio. Spesse volte gli operatori si trovano a dover applicare spatolati o marmorini su superfici lisce o già trattate con tali materiali: da qui la necessità di un prodotto che crei le condizioni ideali per garantirne un solido aggancio.

MICRO-PRIMER VENEZIANO è un prodotto finemente studiato, composto da resine viniliche ad alta aderenza, miscelate con micrograniglie marmoree vagliate a 150 micron.

MICRO-PRIMER VENEZIANO è particolarmente denso, una volta diluito rimane tixotropico e non cola; le micrograniglie rimangono omogeneamente distribuite nell'impasto ottenendo un'applicazione uniforme sulla superficie.

Il suo aspetto finale risulterà finemente ruvido e di un colore bianco. Il colore del prodotto è personalizzabile con le tonalità del sistema tintometrico Luxury&Lime. Ottimo per applicazioni su calcestruzzo, intonaco, laterizi, cartongesso, fibrocemento e vecchie idropitture.

Dati tecnici	
Nome	Micro-Primer Veneziano
Composizione	Resine viniliche miscelate con polveri e micrograniglie marmoree
Aspetto	Pasta densa
Colore	Bianco
Diluizione	In acqua 10 - 25%
Resa per strato	ca. 5 - 7 m ² /Kg
PH	ca. 9,5
Classe di appartenenza	VOC 5 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1,58 Kg/l
Confezione	Contenitori da 5 - 15 Lt
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all'applicazione

MICRO-PRIMER VENEZIANO

Ciclo e modalità applicative

- Applicazione con PENNELLO, RULLO.
- Il prodotto va applicato in 1 o più mani.
- Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto, eventualmente rimuovere parti inconsistenti.
- Eliminare tracce di oli e grassi e stuccare eventuali irregolarità del fondo.
- Perché il prodotto mantenga inalterata la sua tixotropia e dia garanzia di aderenza consigliamo una diluizione non superiore 25%.
- Su superfici particolarmente difficili, consigliamo l'applicazione del prodotto con bassa diluizione.
- Il prodotto può essere applicato su innumerevoli superfici (marmorino, grassello, cartongesso, pannelli di legno, etc.), garantendo un'ottima aderenza e fornendo una solida base stabile per ulteriori applicazioni.
- Il prodotto è composto da resina viniliche (30%) con micrograniglie marmoree , quindi se spatolato non annerisce.
- Temperatura di applicazione 5°- 35°C

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 01.04.2004

Data di revisione 1 27.05.2016

BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 923317

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com