

SCHEDA **TECNICA 41**

# GRASSELLO EVOQUE



Il prodotto può essere pigmentato.

## Descrizione del prodotto

“Finissimo Grassetto in pasta” per prestigiose finiture lucide ad effetto Stucco Veneziano.

## Campo d’impiego

Decorazioni di prestigio ad elevata lucentezza per interni.

## Caratteristiche del prodotto

GRASSELLO EVOQUE è un prodotto prestigioso composto da finissimo grassetto di calce microfiltrato. La particolarità che lo differenzia dal prodotto “Grassetto Lucido” sta nella possibilità di essere applicato in strati più spessi. Il ciclo applicativo quindi diventa più veloce riuscendo a portare a termine i lavori in minor tempo con risultati eccezionali. Il colore del prodotto è personalizzabile con le tonalità del sistema tintometrico Luxury&Lime.

L’accurata miscelazione di “Evoque” a micromarmi selezionati lo rende uno stucco in pasta, pronto all’uso, che permette un’ampia gamma di metodi applicativi tali da soddisfare anche le più sofisticate esigenze decorative.

La tradizione della calce, prodotta con tecnologia avanzata, proietta Bericalce verso l’Ambient Care ed il mercato della Green Division.

Le materie prime naturali, accuratamente selezionate, conferiscono a GRASSELLO EVOQUE una volta applicato, un altissimo valore ecologico facilitando la dispersione dell’umidità ed evitando la formazione di muffe e batteri, senza necessità di additivi chimici. Prodotto non infiammabile ed a basso odore.

Dati tecnici	
Nome	Grassetto Evoque
Composizione	Grassetto di calce “micronizzata” (stagionatura minima 12 mesi), polveri di marmo ed additivi per un valore inferiore al 4%.
Aspetto	Pasta di elevata densità
Colore	Bianco naturale
Diluizione	Pronto all’uso (eventuale diluizione in acqua 0÷5%)
Resa per strato	ca. 4 - 5 m <sup>2</sup> /Kg
PH	13
Permeabilità al vapore	SD ~ 0,04 m (DIN 52 615)
Assorbimento d’acqua	w ~ 0,3 kg / (m <sup>2</sup> h0,5) (EN 1062-3:2001)
Classe di appartenenza VOC	5 g/l, pitture murali e sottocategorie “L” valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1,45 Kg/l
Confezione	Contenitori da 7,5 - 22,5 Kg
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	“Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all’applicazione”.

# GRASSELLO EVOQUE

---

## Ciclo e modalità applicative

- Si consiglia la preparazione del fondo con primer specifico, ISOLANTE ACRILICO o fondo uniformante tipo MICRO-PRIMER VENEZIANO di Bericalce.
- Applicazione con frattazzo inox.
- Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto, rimuovere eventuali parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi e stuccare le irregolarità del fondo.
- Il prodotto va applicato in 2 o più mani. A stesura avvenuta il grado di lucentezza verrà definito da un ulteriore passaggio con frattazzo e/o appositi attrezzi. Il prodotto può essere applicato e rifinito nello stesso giorno. Unica avvertenza è che tra le varie stesure il prodotto applicato sia abbastanza asciutto.
- Temperatura di applicazione 5° - 30°C
- Tutti i prodotti a base calce hanno una essiccazione normale in base agli spessori applicati ma, la reale durezza del prodotto si ottiene mediante la carbonatazione che avviene a contatto con l'aria. Questo processo può durare molti mesi.

## Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

**Data di emissione 01.04.2004**

## Bericalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 923317

Skype: bericalce

info@bericalce.com

**bericalce.com**