


Scheda Tecnica

701.HS015


HS FAST AIR DRY

TRASPARENTE ACRILICO 2K HS ANTIGRAFFIO ULTRA RAPIDO ALL'ARIA

RECORD
ITALIAN CAR REFINISHING



1000 +
500 +
100-150



18" - 20" DIN 4
a 20 °C



Ø 1.2 - 1.4 mm
2 - 3 Atm
N° di mani ½ + 1



A 20°C: 2 - 2,5 ore
A 60°C: 10' - 15'

NATURA E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

Trasparente acrilico bicomponente lucido HS antigraffio ultrarapido all'aria.

Indurisce a temperatura ambiente in tempi rapidissimi.

Di facile applicazione, consente di ottenere una finitura piena con elevata brillantezza, particolarmente dura e resistente al graffio.

Caratterizzato da ottime resistenze agli agenti chimici, atmosferici ed all'ingiallimento.

In merito alla normativa CE 2004/42, essendo un trasparente Antigraffio, è classificato come "Finitura Speciale",

VOC < 560 gr/lt.

CAMPI DI IMPIEGO:

Trasparente acrilico di pregio per finiture doppio strato pastello e micalizzate, sviluppato per ritocchi e rifacimenti parziali o totali di pannelli singoli o multipli.

La rapidità di essiccazione che lo contraddistingue consente di abbreviare notevolmente i tempi ed i costi del processo, specie in quelle situazioni dove non sono disponibili sistemi di essiccazione forzata e/o le condizioni applicative sono sfavorevoli (basse temperature).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Il trasparente **701.HS015** va applicato su una base opaca pulita e priva di polvere. Si raccomanda l'uso di un panno fissapolvere.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA	Temperatura cabina 20 - 30 °C	Temperatura cabina 10 - 20 °C
Componente A	701.HS015 100 parti	701.HS015 100 parti
Componente B	CZ.711 50 parti	CZ.720 50 parti
Diluente	D.737 10 - 15 parti	D.737 10 - 15 parti
Pot-Life a 20°C (con Diluiz. 15%)	90 minuti	40 minuti

Induritore e diluente vanno scelti in funzione delle condizioni ambientali e/o delle dimensioni del supporto. Utilizzare il CZ.720 solo per piccoli ritocchi o per un solo singolo pannello.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

TIPO DI PRODOTTO	: Bicomponente
ASPETTO DEL FILM	: Lucido
COLORI	: Trasparente
PESO SPECIFICO	: 1,05 Kg/l ($\pm 0,05$)
RESIDUO SECCO (A)	: 52% ($\pm 2\%$)
V.O.C.	: 2004/42/CE-IIB (e)(840)840
ESSICCAZIONE	: - <i>Fuori polvere</i> : 10' – 15' a 20°C - <i>Fuori impronta</i> ⁽¹⁾ : 2 – 2,5 ⁽²⁾ ore a 20°C - <i>Essiccazione Forzata</i> : 10' – 15' a 60°C
STRATI CONSIGLIATI	: Una mano uniforme distesa + una mano piena, con appassimento di 2' - 10' fra le 2 mani
SPESSORE CONSIGLIATO	: 40 – 50 μ m secchi

⁽¹⁾ Con **CZ.720** catalizzatore Rapido.

⁽²⁾ In funzione dello spessore realizzato e della temperatura ambientale.

RIVERNICIABILITÀ:

Bagnato su bagnato previo appassimento di 10', o dopo indurimento completo previa carteggiatura con P400.

NORME DI SICUREZZA:

Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e nella scheda di sicurezza.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO:

In confezioni integre e sigillate, mantenute a temperatura compresa tra +5 +30°C.

I dati e le informazioni contenute nella presente scheda sono frutto della nostra esperienza e di accurate prove e test di laboratorio. Essendo tuttavia il processo di verniciatura un insieme di operazioni che esulano dal nostro controllo, essi non costituiscono pertanto, in nessun modo, alcuna forma di garanzia sulle prestazioni finali del ciclo stesso.

Rev.: 04/22