


# color cream active

scheda tecnica - ed. 10/2024



## Idropittura traspirante effetto vellutato con additivo antimuffa

### DESCRIZIONE

Idropittura con elevata copertura, alto riempimento e resa. Risulta di facile applicazione grazie all'ottima dilatazione e l'alto riempimento. Formulato a base di resine vinilversatiche, pigmenti, cariche inerti e idrorepellenti, dotata di alcaliresistenza e traspirabilità. Additivato con soluzione biocida che permette al film di pittura di resistere alla proliferazione di alghe e muffe. Permette la realizzazione di tinte pastello. Il prodotto ha ottenuto la certificazione Eurofins per Indoor Air Comfort Gold a garanzia che il prodotto soddisfa i requisiti di basse emissioni, nonché le specifiche più rilevanti in Europa; segno di attenzione alla qualità di un sano ambiente interno. Per interno.

### PROPRIETÀ PRINCIPALI

- Buon punto di bianco
- Traspirante
- Resistente alle muffe



### DATI TECNICI

|                                                    |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brillantezza/aspetto del film (EN 13300 / EN 1062) | Molto opaco ( $\leq 5$ gloss 85°)                                                                                                     |
| Dimensioni massime delle particelle (EN 13300)     | Classe A, fine ( $< 100 \mu\text{m}$ )                                                                                                |
| Classificazione (UNI 8681 / UNI 8682)              | Pittura per strato di finitura in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, vinilversatica. (B4.C.0.A.2.HF) |
| Potere coprente (EN 13300)                         | Classe 2 (8 m <sup>2</sup> /L)                                                                                                        |
| Peso specifico                                     | 1600 $\pm$ 30 g/l                                                                                                                     |
| pH                                                 | 8.3-9                                                                                                                                 |
| Tipo di legante                                    | Vinilversatica                                                                                                                        |
| Contenuto solido                                   | 66 $\pm$ 2%                                                                                                                           |
| Tempo d'essiccazione                               | Sovraverniciabile dopo 6h, completamente asciutto dopo 12 h                                                                           |
| Permeabilità al vapore acqueo (classe V) (EN 1062) | Classe V1 Alta                                                                                                                        |
| Presa di sporco (UNI 10792)                        | Media                                                                                                                                 |
| Composti organici volatili (VOC)                   | Cat A/a (2004/42/CE); limite UE 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 1,00 g/l di VOC.                                          |

### CARATTERISTICHE

|                     |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Resa                | Con l'applicazione di 2 mani: 4-5 mq/l                                |
| Resa per confezione | (14 l): 70 mq ca. La resa varia in base all'assorbimento del supporto |
| Sovraverniciabilità | Compatibilità con altri prodotti: con tutti i prodotti a base acqua   |
| Gamma colori        | Bianco e tinte realizzabili con sistema tintometrico You Color        |
| Diluizione          | Acqua; 30-40% = 300-400 ml per litro di prodotto                      |

### APPLICAZIONE

#### Tipo supporto:

Intonaci cementizi, intonaci pitturati, intonaci e pitture a base calce, cemento armato a vista, pannelli ed elementi prefabbricati in calcestruzzo, fibrocemento.

#### Condizioni ambientali:

min +5°C max +35°C UR max 80%

# color cream active

scheda tecnica - ed. 10/2024



## Preparazione del supporto:

Tutti i supporti devono essere privi di sostanze distaccanti, asciutti, puliti e coesi. Gli intonaci devono essere sufficientemente stagionati in base al tipo di materiale e alle indicazioni del produttore. Su superfici con presenza di muffe o alghe applicare prima una mano di Sana Solux e attendere almeno 24 ore prima di procedere.

## INTONACO

Riempimento di tutte le irregolarità come buchi, fessure, mediante applicazione di stucco fine a base di resine sintetiche IVASTUCCO e successivo carteggio con carta vetrata (solo interno).

A seconda del tipo di intonaco esecuzioni di eventuali ripristini o rasature con UNIFORM BIANCO/GRIGIO. Consolidamento mediante applicazione di una mano di fissativo acrilico MICRALICA.

N.B. In caso di superfici non uniformi (rappezzate, parzialmente colorate, stuccate ecc..) o di applicazione di colori scuri e intensi si consiglia di applicare una mano di fondo uniformante della linea fondi, PRIME TECH, RASOFONDO 0.1 - 0.3 (IVAS) a seconda della granulometria desiderata.

## Strumenti di applicazione:

pennello, rullo a pelo corto, airless

Pistola Vector Grip SF33 Plus- Filtro bianco 0.31 Mesh – Ugello HEA ProTip - dil.30% – Misura 415 – pressione 160 bar

## Modalità di applicazione:

Diluire COLOR CREAM ACTIVE come indicato e miscelare con agitatore a basso numero di giri. Applicare due mani intervallate di almeno 4 ore. Per verniciatura a pennello o rullo incrociare le direzioni durante l'applicazione per ottenere un aspetto omogeneo.

## IMMAGAZZINAMENTO

### Indicazioni smaltimento e sicurezza:

Smaltire secondo le disposizioni locali.

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza

### Confezioni:

14 l - 5 l - 2,5 l

### Conservazione:

1 anno in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole

## TECNOLOGIE/CERTIFICAZIONI



IVAS Industria Vernici S.p.A. - Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) - Italia  
Tel. +39 0541 815811 - Fax +39 0541 815815 - [www.gruppoivas.com](http://www.gruppoivas.com) - [ivas@gruppoivas.com](mailto:ivas@gruppoivas.com)

Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche non comporta tuttavia nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.