




LOGGIA
industria vernici

SCHEDA TECNICA

Revisione: 29 giugno 2012



Luce di Stelle

Finitura cangiante con glitter ad effetto iridescente.

Caratteristiche generali

Tipologia del prodotto: Rivestimento decorativo di grande fascino con riflessi argentati che riveste il tuo ambiente con la delicatezza della luce di stelle. Indicato per il decoro di ville ed appartamenti, hotel, negozi.

Impiego: Per la sua eleganza, LUCE DI STELLE è ideale per la protezione e il decoro di pareti interne di edifici antichi o moderni di prestigio, quali, ville, hotel, banche e uffici.

Applicazione

Preparazione supporti: Pulire accuratamente le superfici (pareti o cartongessi) che devono essere decorate rimuovendo accuratamente tutte le impurezze per mezzo di carte abrasive. Preparare la superficie con stucchi in polvere o in pasta (tipo Flystuk). Dopo 12 ore dalla fine dell'applicazione dello stucco rasante, carteggiare con carte abrasive tipo P120 - P150. Applicare una mano di fissativo acrilico FISSACRIL diluito 1:4 con acqua. Dopo 4-5 ore applicare 1 mano di PRIMER per LUCE DI STELLE bianco o colorato.



Indicazioni applicative tecniche

Metodi applicativi: *Spalter o Plafoncino:* Il prodotto va diluito fino al 20% con acqua. Agitare bene prima dell'uso.



Applicazione con Spalter o Plafoncino: Passate 6-8 ore dalla fine dell'applicazione del Primer, procedere alla stesura di LUCE DI STELLE per mezzo di un plafoncino o splater incrociando le pennellate in modo irregolare su tutta la superficie sino al completamento della parete. Dopo 4-6 ore passare una seconda mano come fatto per la prima fino a ottenere l'effetto desiderato. E' possibile applicare luce di stelle tutto in un verso sia orizzontale che verticale.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	80 ÷ 120	µm
Fuori polvere:	2 ÷ 4	h
Riverniciabile dopo:	2 - 4	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Tinteggiatura

Il prodotto può essere colorato con i sistemi tintometrici della linea L'ANGELO 40X.



E' opportuno mescolare tra loro lotti di fabbricazione diversi della stessa tinta per evitare possibili differenze di tonalità durante l'applicazione.

Caratteristiche tecniche


Peso specifico:	0,85 ÷ 0,95	Kg/l
Viscosità:	8.000 – 15.000	cPs
pH:	6-7	
Solido in peso:	46%	
Resa teorica:	7-8	mq/l
Colore:	Colori di Cartella	
Aspetto:	glitterato argenteo	
Confezioni:	0,75 - 4	l

Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Voci di capitolato

Rivestimento decorativo con riflessi argentati. Preparazione del supporto con una mano di isolante FISSACRIL e una o due di Primer Acrilico apposito. Applicazione di uno strato di LUCE DI STELLE nella quantità prevista per ottenere uno spessore del film da asciutto idoneo. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di €..... al mq compreso di materiale e posa in opera.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.