

SIMSON®

Prep G

Preparatore

PRINCIPALI BENEFICI

- Facile da usare
- Asciugatura rapida
- Preparazione in un solo passaggio

DESCRIZIONE

Simson Prep G è stato formulato come pretrattamento nero per superficie vetrose, sprovviste di serigrafia, in modo tale da fornire un rivestimento protettivo contro l'azione dei raggi UV.

APPLICAZIONE

- Pretrattamento di substrati a base vetrosa, PMMA e PC sprovvisti di serigrafia
- Riparazione di strati di vernice danneggiati su supporti metallici

METODO D'USO

Il substrato deve essere secco, pulito e libero da grasso e polvere.

La pulizia dei substrati può essere effettuata ad esempio con Simson Cleaner 14 o Simson Cleaner I. Si raccomanda di effettuare un test preliminare per verificare che il pulitore non intacchi la superficie.

Mantenere il contenitore chiuso fino al momento dell'uso poiché il Simson Prep G reagisce con l'umidità dell'aria. Agitare il contenitore prima dell'uso e non riutilizzare il residuo di altri contenitori precedentemente aperti.

Per l'applicazione di Simson Prep G si raccomanda di utilizzare spazzole, rulli e tessuti puliti.

Il preparatore dovrà essere steso in un unico passaggio.

La temperatura di utilizzo è compresa tra +5°C e +30°C.

Non utilizzare nel caso di alta umidità relativa e su substrati freddi.

Simson Prep G secca in circa 5 minuti. Applicare l'adesivo entro 24 ore dal pretrattamento.

RESA

La resa di Simson Prep G è approssimativamente di 10 m² per litro.

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE

Residuo secco	[%]	ca.22
Punto di infiammabilità	[°C]	-1
Densità	[g/cm ³]	0,99
Colore		nero
Confezioni		lattina da 250 ml

STOCCAGGIO

Simson Prep G può essere conservato per 12 mesi nella confezione originale chiusa mantenuta in luogo asciutto a temperature compresa tra +5°C e +30°C.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Le seguenti pubblicazioni sono disponibili su richiesta:

- Schede tecniche sulla sicurezza dei materiali (MSDS)

Le informazioni e le raccomandazioni fornite nel presente documento si basano solo sulla ricerca di Arkema e non sono garantite per essere accurate. Le prestazioni del prodotto, la sua durata e le caratteristiche dell'applicazione dipenderanno da molte variabili, incluso il tipo di materiali a cui verrà applicato il prodotto, l'ambiente in cui il prodotto viene immagazzinato o applicato e le attrezzature utilizzate per l'applicazione. Qualsiasi modifica in una di queste variabili può influire sulle prestazioni del prodotto. È obbligo dell'acquirente, prima di utilizzare il prodotto, testare l'idoneità del prodotto per un uso previsto nelle condizioni esistenti al momento dell'uso previsto. Arkema non garantisce l'idoneità del prodotto per applicazioni particolari. Il prodotto è venduto ai sensi dei Termini e condizioni di vendita di Arkema che accompagnano il prodotto al momento della vendita. Nulla di quanto contenuto nel presente documento deve essere interpretato in modo da implicare la non esistenza di eventuali brevetti pertinenti o costituire autorizzazione, induzione o raccomandazione a praticare qualsiasi invenzione coperta da qualsiasi brevetto, senza l'autorizzazione del proprietario del brevetto.

SERVE AIUTO

Contattate i vostri rappresentanti locali

Bostik S.A.
La Plaine Saint-Denis, France
Phone : +33 (0)155 99 90 00
Fax : +33 (0)155 99 90 01
www.bostik.fr

Bostik Ltd.
Stafford, UK
Phone : +44 (0) 1785 27 27 27
Fax : +44 (0) 1785 22 26 65
www.bostik.co.uk

Bostik GmbH
Borgholzhausen, Germany
Phone : +49 (0)54 25/801-0
Fax : +49 (0)54 25/801140
www.bostik.de

Bostik B.V.
's-Hertogenbosch, The Netherlands
Phone : +31 (0)7 36 244 244
Fax : +31 (0)7 36 244 344
www.bostik.nl

Arkema S.r.l. Socio unico
Rho, Italia
Phone : +39 02 93 513 599
Fax : +39 02 93 513 598
www.mydrin.it



Bostik S.A.
La Plaine Saint-Denis, France
Phone : +33 (0)1 55 99 90 00
Fax : +33 (0)1 55 99 90 01
www.bostik.fr

Bostik Ltd.
Stafford, UK
Phone : +44 (0) 1785 27 27 27
Fax : +44 (0) 1785 22 26 65
www.bostik.co.uk

Bostik GmbH
Borgholzhausen, Germany
Phone : +49 (0)54 25/801-0
Fax : +49 (0)54 25/801140
www.bostik.de

Bostik B.V.
's-Hertogenbosch, The Netherlands
Phone : +31 (0)7 36 244 244
Fax : +31 (0)7 36 244 344
www.bostik.nl