

623X09101

BLOCCAFUMO



PITTURA ISOLANTE AD ACQUA PER MACCHIE DI FUMO E NICOTINA

Colori disponibili

623X09101 BIANCO

Caratteristiche

Pittura murale all'acqua esente da solventi per interni, con proprietà isolanti contro tracce di nicotina, fuliggine, macchie generate da precedenti infiltrazioni di acqua, pennarelli, caffè. Una volta perfettamente asciutta è riverniciabile con prodotti tradizionali, svolge un effetto barriera

Proprietà

- Assenza di solventi
- Inodore
- Lavabile
- Isola macchie di fumo e acqua
- Di facile applicazione

Dati tecnici

Massa volumica (Densità)	kg/l	1,56 ± 0,03 a 20°C
Viscosità	cps	5.000 - 6.000 metodo Brookfield (G6V20 a 20°C)
Contenuti solidi in peso	%	70 ± 2
Contenuto solido in volume	%	53 ± 2
Permeabilità al vapore (EN ISO 7783)	Classe V1 High	V (g/m ² *d): > 150 - SD(m): < 0,14
Confezioni disponibili	litri	4 - 10

Valori fisici secondo EN 13300:

Brillantezza (EN ISO 2813)	G4 Molto Opaco	< 5 G.U. 85°
Granulometria	S1 Fine	< 100 µm
Resistenza spazzolatura a umido (ISO 11998)	Classe 1	≤ 5 µm dopo 200 cicli
Potere coprente (ISO 6504-3)	Classe 2	≥ 98 < 99,5%

Contenuto COV/VOC (D.Lgs. 161-03/06 - 2004/42/EC)

Pitture opache per pareti e soffitti interne (cat. A/a): 30g/l (2010). Questo prodotto contiene massimo 30 g/l

Modalità di impiego

La pittura è pronta all'uso, quindi applicabile senza diluizione. Eventualmente diluire fino ad un massimo del 3%. Per la preparazione di quantitativi parziali, si raccomanda di mescolare il prodotto tal quale prima di eseguire il prelievo dalla confezione originale. Il consumo è fortemente influenzato dall'assorbimento e rugosità del supporto e dalla modalità applicativa.

623X09101

BLOCCAFUMO

Applicazione		Rullo, pennello, spruzzo airless
Diluizione	% Vol	Pronta all'uso. Max 3
Resa a due mani	m ² /l	4-5
Tempi di essiccazione (20°C e 60% di U.R.)	h	Fuori tatto: 1 - In profondità: 24
Attesa tra 1° e 2° mano (20°C e 60% di U.R.)	h	Almeno 8
Temperatura di applicazione	°C	Min +5- Max +35

Preparazione delle superfici

Le superfici da trattare devono essere stagionate, perfettamente pulite, coese ed asciutte. Rimuovere i contaminanti presenti sulla superficie il più possibile a secco. Solo se necessaria, rimozione con spugne, detergenti e acqua. Attendere la perfetta essiccazione prima di procedere alla pitturazione. Eventuali residui di umidità presenti nella muratura e sulla superficie possono compromettere il risultato. Eliminare completamente eventuali tracce di polvere, oli o grassi presenti sulla superficie e le parti poco aderenti. Sigillare eventuali fessure e riparare le parti degradate. Chiudere le porosità e livellare eventuali irregolarità del sottofondo con idonei prodotti di preparazione.

Superfici murali contaminate da prodotti idosolubili non pitturate:

questo prodotto viene utilizzato esclusivamente in casi di supporto contaminati come precedentemente descritto. Se le superfici non sono mai state pitturate, è necessaria una prima mano di ISOLAC ULTRAFINE W Cod.612X00200 e dopo 24 ore è possibile procedere con l'applicazione di BLOCCAFUMO in due mani, rispettando i tempi di essiccazione.

Superfici murali contaminate da prodotti idosolubili già dipinte con pitture ben coese:

stuccare buchi e crepe, ripulire accuratamente da polvere e sporcizia ed isolare le stuccature con ISOLAC ULTRAFINE W Cod. 612X00200 opportunamente diluito. Lasciare trascorre 24 ore ed applicare almeno due strati di prodotto, intervallando le applicazioni così come previsto in tabella.

Consigli relativi all'impiego

Pulizie attrezzature

Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.

Stabilità allo stoccaggio

La confezione parzialmente utilizzata va chiusa con cura, ma la non corretta camera d'aria sopra il prodotto potrebbe non garantirne la conservabilità. Conservare il prodotto negli imballi originali, chiusi ermeticamente, a temperature comprese tra +5°C e +30°C. Gli imballi devono essere protetti dai raggi solari.

Avvertenze

Le attrezzature, pennelli, rulli, reticelle e utensili per la mescolazione devono essere puliti e ben conservati: sono infatti frequenti fonti di contaminazione batterica.

A lavoro ultimato il prodotto diluito, eventualmente avanzato, non va rimesso nel contenitore originale.

Nelle pitturazioni interne arieggiare bene i locali.

Eventuali miscelazioni con altri prodotti alterano le caratteristiche tecniche e le qualità del prodotto.

Non applicare con temperature ambiente o del supporto inferiori a +5°C o superiori a +35°C; evitare l'applicazione sotto l'azione diretta

623X09101

BLOCCAFUMO

del sole.

L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente, non garantisce l'adesione del prodotto al supporto, pertanto è necessario un intervento preventivo di risanamento della muratura.

Istruzioni sulla sicurezza

Usare il prodotto secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Informazioni dettagliate sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Le indicazioni contenute in questo prospetto corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non esentano i clienti dall'effettuare collaudo d'entrata per conto proprio. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi. I suggerimenti dati in questo prospetto richiedono, a causa dei fattori che sfuggono alla nostra influenza durante la lavorazione, esami e prove in proprio. Inoltre, per la corretta preparazione dei supporti e l'applicazione dei prodotti valgono le regole della posa a regola d'arte, così come riportato nel Manuale Tecnico di AVISA 'La formazione degli applicatori: i prodotti vernicianti per edilizia'.