

Scheda tecnica

Streichputz



Farben für Profis

Versione: 22.01.2021

Denominazione di mercato	Streichputz
Tipo di materiale	Legante al quarzo resistente agli agenti atmosferici
Campo di applicazione	Per uso esterno ed interno Prodotto strutturabile e riempitivo. Come prima mano di fondo per intonaci in resina sintetica, sistemi ZEROTHERM WDVS.
Controllo/Conformità	U CE
Colore	Bianco
Grado di brillantezza	Opaco
Legante base	Dispersione di resina sintetica (dispersione acquosa polimerica)
Peso specifico	Ca. 1,6 / ± 0,2 g/cm ³
Proprietà	Resistente agli agenti atmosferici secondo VOB, a bassa tensione meccanica, diffusibile
Tinta base adatta	Tinta base commerciabile e colorabile con ZERO MiX
Tempo di essiccazione	Può essere verniciato dopo circa 6 ore con temperatura e umidità dell'aria normali
Diluizione	Acqua
Tipo di applicazione	A pennello, a rullo
Temperatura di applicazione	Minimo 5°C per aria e fondo
Consumo di materiale	Circa 250 - 300 ml/m ² per ogni applicazione
Stoccaggio	In luogo fresco, però protetto dal gelo
Pulizia degli attrezzi	Con acqua e sapone subito dopo l'uso
Confezione	Contenitori ovali di plastica da 8 kg, 15 kg
Preparazione e finitura del supporto	Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta.

Scheda tecnica

Streichputz



Farben für Profis

Versione: 22.01.2021

Preparazione del fondo Il fondo deve essere asciutto, pulito e compatto. Eliminare completamente i vecchi rivestimenti non più portanti. Flutare e lavare i nuovi intonaci. Eliminare completamente le vernici su calce e cemento. Applicare ZERO Fungi Ex su muschio e alghe e lasciar agire per 24 ore, eliminare mediante un getto di vapore. Stabilizzare i fondi altamente assorbenti e sabbiosi con ZERO Tiefengrund Ti 77. Applicare una mano di fondo sulle vecchie vernici e sugli intonaci intatti del gruppo di malta II + III con ZERO Fassadengrundhärter mescolato fino a 1:1 con ZERO Fassadengrund. Stuccare i piccoli punti danneggiati con stucco per facciate.

Sistema di verniciatura Prima mano con ZERO Streichputz diluito fino a max. 10%.

Annotazioni

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!

Per le superfici con efflorescenze di sale nessuna garanzia per la durata.