Intermatt Aqua Isolierweiß

Campo di applicazione

Per interni. Come mano isolante su soffitti e pareti, anche su carta da parati in cellulosa e intonaci. Adatta per l'applicazione in strati sottili per sistemi acustici.

Tipo di materiale	Pittura isolante senza solventi
Colore	Bianco
Legante base	Legante speciale
Peso specifico	Circa 1,5 +/- 0,1 g/cm³
Proprietà	Inodore. Buona proprietà isolante su superfici sporche di fuliggine, nicotina e grasso, macchie d'acqua essiccate (eseguire una mano di prova).
Dati caratteristici secondo DIN EN 13 300	Resistenza allo sfregamento a umido: Classe 2 Rapporto di contrasto/potere coprente: Classe 1 con un rendimento di 150 ml/m² o circa 6,7 m²/l Grado di brillantzza: Opaco profondo Granulometria massima: Fine (<100 µm)
Tinta base adatta	Tinta base universale fino, max. 2%
Tempo di essiccazione	A + 23 °C di temperatura dell'aria e superifcie e a ca. 50 % di umidità dell'aria dopo 2 - 3 ore essicato al tatto, dopo 24 ore soprapitturabile e dopo 6 giorni meccanicamente sollecitabile. Un'umidità dell'aria elevata e/o temperature basse aumentano i tempi di essiccazione. Essiccazione completa/Robustezza finale dopo 28 giorni, secondo i criteri di controllo secondo DIN EN 13 300.
Diluizione	Pronto all'uso, non diluire
Tipo di applicazione	A pennello, a rullo e a spruzzo

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de

Applicazione a spruzzo	Airless + Aircoat Dimensione dell'ugello in pollici: 0,021 - 0,026 Angolo di spruzzo: 40 - 80° Pressione di spruzzo in bar: ca. 150 Diluizione: ca. 5 - 10 %
Temperatura di applicazione	Minimo 5°C per aria e fondo
Consumo di materiale	Da 150 ml/m² a seconda del supporto
Stoccaggio	In luogo fresco, protetto dal gelo. Chiudere bene la confezione già iniziata.
Pulizia degli attrezzi	Con acqua e sapone subito dopo l'uso
Confezione	Bidonedi plastica 2,5 l, 12,5 l
Preparazione e finitura del supporto	Osservare soprattutto: VOB (procedure di appalto per lavori edili), parte C, DIN 18363
Preparazione del fondo	Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Fluatare e rilavare il nuovo intonaco. Diluire in un rapporto 1:4 con Konzentrat F su fondi di gesso o assorbenti. Applicare su supporti comuni una mano di fondo ZERO haftgrund WP o altro fondo idoneo ZERO. Per l'eventuale stuccatura utilizzare ZERO Handspachtel. Applicare il primer sulle aree stuccato o rasate. Le vecchie mani a dispersione sostenibile richiedono 1 - 2 mani di vernice. Poiché gli strati isolanti richiedono un film di rivestimento a tenuta di pori, nei casi più difficili isolare più volte. Osservare i tempi di essiccazione in caso di molteplici applicazioni isolanti.
Valori limite UE per la percentuale di VOC	Categoria: gWb-30 g/l (2010), questo prodotto contiene max. 1 g/l VOC (Composti Organici Volatili)
Annotazioni	Nei casi difficili rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE! Non mescolare con altri materiali. Quando si rivestono sistemi acustici porosi, bisogna fare attenzione che l'applicazione della vernice non chiuda la struttura dei pori della superficie. Le superfici possono essere solo nebulizzate. La superficie dei pannelli perforati e scanalati non deve essere spruzzata. I dati qui indicati possono essere solo suggerimenti generici. Le condizioni di lavoro al di fuori della nostra influenza come anche le condizioni dei supporti escludono qualsiasi rivendicazione che possa risultare dai presenti dati. In caso di dubbio consigliamo di eseguire una quantità sufficiente di prove in loco.

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta. Versione: 01.02.2022

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de