

Scheda tecnica

Haftgrund WP



Farben für Profis

Versione: 24.08.2020

Denominazione di mercato	Haftgrund WP
Tipo di materiale	Colore di fondo diluibile in acqua, bianco
Campo di applicazione	Per uso esterno ed interno. Con potere coprente particolarmente elevato. Fondo pigmentato per le seguenti pitture a dispersione. Omologazione secondo la Direttiva sull'equipaggiamento marittimo 2014/90/EU.
Conformità / Controllo	
Colore	Bianco
Grado di brillantezza	Opaco
Legante base	Acrilato
Pigmenti base	TiO ₂ e diluente
Peso specifico	Ca. 1,3 / ± 0,2 g/cm ³
Proprietà	Ottima adesione, resistente alla saponificazione, ecologico, pressoché inodore. Prodotto edile dalle emissioni controllate secondo lo schema AgBB 2015 e 2018. Impiego sicuro nei locali in cui vengono prodotti o trattati generi alimentari.
Tinta base adatta	Tinta base commerciale
Tempo di essiccazione	Può essere verniciato dopo 10 - 12 ore con temperatura e umidità dell'aria normali
Diluizione	Acqua
Tipo di applicazione	A pennello, a rullo e a spruzzo
Temperatura di lavorazione	Minimo 5°C per aria e fondo
Consumo di materiale	Circa 150 - 200 ml/m ²
Stoccaggio	In luogo fresco, però protetto dal gelo
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso
Confezione	2,5 l, 12,5 l
Preparazione e finitura del supporto	Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363

Pagina 1 di 2

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta.

Scheda tecnica

Haftgrund WP



Farben für Profis

Versione: 24.08.2020

Preparazione del supporto Il supporto deve essere pulito, asciutto e portante. Eliminare completamente le vecchie pitture non più aderenti.

Supporti adatti:

Esterni: Intonaco di malta di calce (gruppo di malta PII + III), superfici di calcestruzzo a vista, opere in muratura a vista e arenaria calcarea

Interni: Intonaco di malta di calce (gruppo di malta PII + III), superfici di calcestruzzo a vista, opere in muratura a vista e pannelli gessati

Avvertenze di lavorazione ZERO Haftgrund WP viene utilizzata per togliere il potere assorbente al supporto. ZERO Haftgrund WP è un legante eccellente per pitture successive grazie ad una pigmentazione speciale.

Se necessario, diluire con acqua e regolare a seconda del supporto. È ideale in abbinamento a ZERO Q4 MattFinish, ZERO Wandmatt ES SLF oppure ZERO Seidenglanz 480 SLF

Valori limite UE per il contenuto VOC

Categoria: hWb-30 g/l (2010), questo prodotto contiene ≤ 1 g/l VOC

Annotazioni

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!



Osservare il certificato di omologazione tipologico CE (modulo B) e la dichiarazione di conformità (DoC) come pure il n° U.S. Coastguard.

Non mescolare con altre sostanze.