Scheda tecnica

Select Grundierkonzentrat S

Farben für Profis

Versione: 17.03.2017

Denominazione di mercato	**Select Grundierkonzentrat S**
Tipo di materiale	Concentrato di fondo acquoso
Campo di applicazione	Per interni ed esterni su tutti i fondi assorbenti.
Colore	Ad asciugatura trasparente
Legante base	Resina sintetica idrosolubile a dispersione fine
Peso specifico	Ca. 1,0 / ± 0,1
Proprietà	Viene fornito come concentrato. Deve essere diluito con acqua fino a 1:4. A seconda del potere assorbente. Consolidante, regola la capacità di assorbimento.
Tempo di essiccazione	Circa 2 - 3 ore. Può essere verniciato dopo circa 4 - 5 ore a seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria
Diluizione	Acqua
Tipo di lavorazione	A pennello e a spruzzo (calcestruzzo cellulare)
Temperatura di lavorazione	Minimo * 5 °C per aria e supporto
Consumo di materiale	Ca. 200 - 500 ml/m² della soluzione di fondo diluita fino a 1:4 con assorbenza normale del fondo. Determinare il consumo esatto applicando uno strato di prova, soprattutto per oggetti di notevoli dimensioni.
Stoccaggio	In luogo fresco, però protetto dal gelo
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso
Confezione	10 l
Preparazione e finitura del supporto	Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363
Preparazione del supporto	Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Eliminare completamente le vecchie pitture non più aderenti. Istruzioni di applicazione: Evitare la formazione della pellicola sul fondo di pittura (la mano di fondo non deve rimanere nuda).
Valori limite UE per il contenuto VOC	Categoria: hWb-30 g/l (2010), questo prodotto contiene < 0,1 g/l VOC

Annotazioni

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare le schede di sicurezza CE!

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta. Inoltre sono valide le condizioni generali Zero.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG ● Bleichstraße 57-58 ● 32545 Bad Oeynhausen
Tel. 0 57 31 / 98 87-0 ● Fax 0 57 31 / 98 87-671 ● info@zero-lack.de ● www.zero-lack.de